

ALCUDIA® HDPE 55250I

High Density Polyethylene

REPSOL

Описание материалов:

ALCUDIA® 55250I is a high density polyethylene grade of high fluidity intended for those injection moulding applications in which an excellent processability is required as well as good mechanical properties.

TYPICAL APPLICATIONS

Caps and closures

Food containers and domestic packaging

Toys and leisure

Recommended melt temperature range from 180 to 240°C. Processing conditions should be optimised for each production line.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Высокий поток		
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Контейнеры		
	Пищевые контейнеры		
	Упаковка		
	Игрушки		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	60		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	22.0	MPa	ISO 527-2
Флукторный модуль	1000	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	126	°C	ISO 306/A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 240	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

