

UNISOFT SPECIAL™ DS-55A-CL-M-01

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

UNITED SOFT PLASTICS, Inc.

Описание материалов:

TPE Compound based on Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Block Copolymer

Главная Информация	
Характеристики	Блок сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая адгезия Низкая плотность
Используется	Медицинские/медицинские приложения
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Полупрозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 3.0	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	9.83	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D412

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	171 to 191	°C
Передняя температура	191 to 210	°C
Температура сопла	210 to 221	°C
Температура формы	29.4 to 65.6	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat