

## TEKNIFLEX® ECO P7P

PP/COC/EVOH/PP Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

Tekniflex® ECO series are designed for the blister packaging of Pharmaceutical products requiring good moisture and oxygen barrier. Tekniflex® ECO series are transparent, FDA-compliant, Pharmaceutical Grade PP.COC.EVOH.PP film co-extrusions, which can be easily be thermoformed into blister packs. Tekni-Plex offers a wide range of COC-based film structures to meet both performance and cost requirements.

| Главная Информация                             |                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Характеристики                                 | Влагозащитный барьер<br>Кислородный барьер                                               |                                        |
| Используется                                   | Фармацевтическая упаковка<br>Применение термоформования                                  |                                        |
| Рейтинг агентства                              | DMF 1378<br>EP неуказанный рейтинг<br>FDA неуказанный рейтинг<br>USP неуказанный рейтинг |                                        |
| Внешний вид                                    | Прозрачный/прозрачный                                                                    |                                        |
| Формы                                          | Пленка                                                                                   |                                        |
| Метод обработки                                | Термоформовка                                                                            |                                        |
| Физический                                     | Номинальное значение                                                                     | Единица измерения                      |
| Удельный вес                                   | 0.990                                                                                    | g/cm <sup>3</sup>                      |
| Dimensional Stability <sup>1</sup> (140°C)     | -4.0 to 4.0                                                                              | %                                      |
| Пленки                                         | Номинальное значение                                                                     | Единица измерения                      |
| Толщина пленки <sup>2</sup>                    | 275                                                                                      | µm                                     |
| Выход                                          | 3.63                                                                                     | m <sup>2</sup> /kg                     |
| Ширина рулона <sup>3</sup>                     | < 110.00                                                                                 | cm                                     |
| Thermoforming Molding Temperature              | 100 to 160                                                                               | °C                                     |
| Прочность на растяжение-MD (Yield)             | 48.0                                                                                     | MPa                                    |
| Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)    | 0.35                                                                                     | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr |
| Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH) | 0.35                                                                                     | g/m <sup>2</sup> /24 hr                |
| Оптический                                     | Номинальное значение                                                                     | Единица измерения                      |
| Haze                                           | 3.0                                                                                      | %                                      |
| NOTE                                           |                                                                                          |                                        |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1. | 30 minutes                         |
| 2. | Thickness tolerance: $\pm 10\%$    |
| 3. | Roll width tolerance: $\pm 1.5$ mm |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat