

HANWHA LLDPE 7635

Linear Low Density Polyethylene

Hanwha Chemical

Описание материалов:

HANWHA LLDPE 7635 is manufactured by Unipol process and designed for variety of injection molding application such as housewares, toys etc..
LLDPE 7635 is well known for its excellent processing characteristics and high quality assurance.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Хорошая технологичность		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Товары для дома		
	Игрушки		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.0 to 3.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	53		ASTM D1706
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	10.8	MPa	
Break	11.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	124	°C	DSC
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 300	°C	
Температура формы	10.0 to 60.0	°C	

Давление впрыска

2.94 to 14.7

MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

