

Durethan® BKV 50 H EF DUS022 900116

50% стекловолокно

Polyamide 6

LANXESS GmbH

Описание материалов:

PA 6, 50 % glass fibers, injection molding, improved flowability, heat-aging stabilized

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 50% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Хороший поток			
	Стабилизация тепла			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.57	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 2577
Across Flow : 280°C, 2.00 mm ¹	0.70	--	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ²	0.070	--	%	
Flow : 280°C, 2.00 mm ³	0.20	--	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 2.00 mm ⁴	0.020	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	16200	9500	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	205	128	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	2.3	4.3	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	15000	9700	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс				ISO 178/A
3.5% Strain, 23°C	--	197	MPa	
23°C ⁶	320	203	MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	2.9	4.0	%	ISO 178/A
ISO Shortname	PA 6, GHR, 10-160, GF50	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher

Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	10	--	kJ/m ²	
23°C	13	--	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	80	--	kJ/m ²	
23°C	85	80	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1A
-30°C	11	--	kJ/m ²	
23°C	14	20	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U
-30°C	75	--	kJ/m ²	
23°C	80	70	kJ/m ²	
Многоосная инструментальная Энергия удара (23°C)	3.60	5.80	J	ISO 6603-2
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила (23°C)	1220	1260	N	ISO 6603-2
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	207	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления ⁸	220	--	°C	ISO 11357-3
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	1.0E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	8.0E-5	--	cm/cm/°C	
Инъекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания	
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	270 to 290		°C	
Температура формы	80.0 to 120		°C	
NOTE				
1.	60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar			

2.	60x60x2mm
3.	60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar
4.	60x60x2mm
5.	2.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2 mm/min
8.	10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

