

## Sylvin 8260-80UV Black

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8260-80UV Black Is A Vinyl Compound Formulated For General Purpose Extrusion Or Molding Applications That Require A Ultra Violet Stabilizer.

| Главная Информация |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Добавка            | УФ-стабилизатор         |
| Характеристики     | Универсальный           |
| Используется       | Промышленное применение |
|                    | Универсальный           |
| Внешний вид        | Черный                  |
| Метод обработки    | Экструзия               |
|                    | Литье под давлением     |

| Физический                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес                     | 1.43                 | g/cm³             | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                      |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 80                   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 80                   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 13.1                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 330                  | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 61.3                 | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 166 - 177            | °C                |                 |
| Воспламеняемость                 | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода                 | 23                   | %                 | ASTM D2863      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: [sales@su-jiao.com](mailto:sales@su-jiao.com)

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

