

Hanwha Total PE 8400F

Linear Low Density Polyethylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

Hanwha Total PE 8400F is a linear low density polyethylene product. It can be processed by blowing film and is available in North America or Asia Pacific. Typical application areas are: packaging.

Features include:

high strength

Copolymer

Good processability

Good tear strength

Good sealing performance

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность		
	Высокая прочность на растяжение		
	Сополимер		
	Высокая ударопрочность		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошее уплотнение тепла		
	Хорошая прочность на разрыв		
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	13.2	MPa	ASTM D882
TD: Yield	13.2	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	42.2	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	34.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	580	%	ASTM D882
TD: Fracture	760	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	300	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	290	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	510	g	ASTM D1922

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	180 - 200	°C
Зона цилиндра 2 температура.	180 - 200	°C
Зона цилиндра 3 темп.	180 - 200	°C
Зона цилиндра 4 темп.	180 - 200	°C
Зона цилиндра 5 темп.	180 - 200	°C
Температура матрицы	200 - 210	°C

Инструкции по экструзии

Blow up ratio: 1 to 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat