

## Novablend™ 5035

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Novablend™ 5035 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in North America. Applications of Novablend™ 5035 include engineering/industrial parts and food contact applications.

Characteristics include:

Flame Rated

Food Contact Acceptable

High Gloss

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Глянцевый		
Используется	Профили Прозрачные или полупрозрачные детали		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	3240	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield)	48.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2760	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	86.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded)	35	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed, 1.57 mm)	67.2	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость <sup>3</sup>	V-0		UL 94
Индекс кислорода	30	%	ISO 4589-2
NOTE			
1.	Type I, 5.1 mm/min		

- 
- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 2. | Type I, 5.1 mm/min                |
| 3. | Cell classification 12453(D-1784) |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

