

ExxonMobil™ HDPE HD 7845.30

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD 7845.30 can be processed on high film neck, bag extrusion, or casting production lines. The film made of HD 7845.30 has excellent stiffness balance. High thermal stability makes the product have excellent film appearance and can be recycled with high quality. HD 7845.30 is especially recommended as a mixture of linear low density polyethylene to produce relatively transparent films.

Главная Информация			
Добавка		Стабилизатор тепла	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.45	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	30	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	1080	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	1610	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	34.5	MPa	ASTM D882
TD: Yield	13.1	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	83.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	36.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	420	%	ASTM D882
TD: Fracture	4.0	%	ASTM D882
Ударное падение Dart			ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	8.5	g	ASTM D1922
TD	780	g	ASTM D1922
Юридическое заявление			

ExxonMobil Chemical (NYSE: FMC, EU, HPFB), ExxonMobil Chemical, ExxonMobil Chemical

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

