Generic PAS - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyarylsulfone

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PAS - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Удельный вес	1.44 - 1.59	g/cm³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.10 - 0.61	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.20 - 0.41	%	ASTM D570
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения (23°C)	4340 - 9140	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	95.7 - 124	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	1.0 - 3.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	4120 - 7720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	144 - 173	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact (23°C)	59 - 81	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	480 - 540	J/m	ASTM D256
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	204 - 213	°C	ASTM D648
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Диэлектрическая прочность (23°C)	16 - 17	kV/mm	ASTM D149
Инъекция	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	
Задняя температура	352 - 371	°C	
Средняя температура	363 - 371	°C	
Передняя температура	371 - 375	°C	
Температура формы	128 - 150	°C	
Давление впрыска	96.5 - 121	MPa	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PAS - Glass FiberThis information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat