

Badaprene® TPV 50A 1028

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

Описание материалов:

injection moulding grade, easy flowing, low compression set, high abrasion resistance, extra UV-stabilisation

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хороший поток		
	Комплект низкого сжатия		
Метод обработки		Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	50		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	4.80	MPa	DIN 53505
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	550	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	21	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия (70°C, 24 hr)	31	%	DIN 53505

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat