

## Pemex BDL 92010 C

Linear Low Density Polyethylene

Pemex Petroquímica

### Описание материалов:

Pemex BDL 92010 C is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in Latin America or North America.

Characteristics include:

Antiblock

Slip

| Главная Информация                                |                       |                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка                                           | Антиблок (7500 ppm)   |                   |                 |
|                                                   | Скольжения (1800 ppm) |                   |                 |
| Характеристики                                    | Антиблокировка        |                   |                 |
|                                                   | Комбинация            |                   |                 |
| Физический                                        | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                                         | 0.920                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 1.0                   | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Механические                                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-Сектант                         | 190                   | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение (Break)                   | 24.0                  | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                  | 550                   | %                 | ASTM D638       |
| Пленки                                            | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударное падение Dart                              | 100                   | g                 | ASTM D1709      |
| Эластомеры                                        | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                                     | 35.0                  | kN/m              | ASTM D1004      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat