

Orgalloy® LE 60LMXV

Polyamide 6 Alloy

Arkema

Описание материалов:

Orgalloy® LE 60LMXV is a Polyamide 6 Alloy (Nylon 6 Alloy) product. It can be processed by extrusion, injection molding, profile extrusion, or resin transfer molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Characteristics include:

Heat Resistant

Impact Resistant

Plasticized

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Хорошая ударопрочность
	Высокая термостойкость
	Platable
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением
	Экструзионный профиль
	Литье из смолы
Многоточечные данные	Модуль сдвига против температуры (ISO 11403-1)
	Вязкость по сравнению со скоростью сдвига (ISO 11403-2)

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1030	1030	kg/m ³	ISO 1183 ¹
Плавкий объем-расход (235°C/2.16 kg)	4.00	--	cm ³ /10min	ISO 1133 ²
Поглощение воды				ISO 62 ³
Saturation	5.5	--	%	
Equilibrium	1.5	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	--	600	MPa	ISO 527-2 ⁴
Tensile Stress (Yield)	--	30.0	MPa	ISO 527-2 ⁵
Растяжимое напряжение (Yield)	--	7.0	%	ISO 527-2 ⁶
Номинальное напряжение при разрыве	--	> 50	%	ISO 527-2 ⁷

Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ⁸	220	--	°C	ISO 11357-3 ⁹
Электрический	Сухой	Состояние		Метод испытания
Comparative Tracking Index	--	600		IEC 60112 ¹⁰
Воспламеняемость	Сухой	Состояние		Метод испытания
Горение beadv. at 1,6 мм ном. Толстый. (1.60 mm)	HB	--		ISO 1210 ¹¹
Горение beadv. При толщине h (3.20 mm)	HB	--		ISO 1210 ¹²

NOTE

1.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
2.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
3.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
4.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
5.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
6.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
7.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
8.	10 °C/min
9.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
10.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
11.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
12.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

