

Shuman PS 880

High Impact Polystyrene

Shuman Plastics, Inc.

Описание материалов:

POLYSTYRENE HIGH IMPACT 880 GREY
OFFERS THIS COMBINATION OF PROPERTIES:
GOOD IMPACT STRENGTH, EASY PROCESSABILITY, GOOD SURFACE APPEARANCE

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Хорошая поверхность		
	Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	4.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (L-Scale)	60		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	30.4	MPa	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	96	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	75.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	97.2	°C	ASTM D1525
CLTE-Поток	8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	204 to 227	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	204 to 227	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

