

SumiDurez PM 8235

Phenolic
SumiDurez Singapore Pte Ltd

Описание материалов:

PM 8235 Phenolic is a two-stage special purpose molding compound. It is designed for electrical applications requiring good heat/flame resistance. Typical applications include coil bobbins, switches, and connectors.
JIS Type GE

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Общее назначение		
	Высокая термостойкость		
Используется	Бобины		
	Разъемы		
	Электрические детали		
	Общее назначение		
	Переключатели		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm³	JIS K6911
Видимая плотность	1.09	g/cm³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток (Transfer Molded)	0.85	%	JIS K6911
Поглощение воды (24 hr)	0.30	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	88.0	MPa	JIS K6911
Прочность на сжатие	245	MPa	JIS K6911
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.0	kJ/m²	JIS K6911
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	175	°C	JIS K6911
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность ¹	11	kV/mm	JIS K6911
Insulation Resistance			JIS K6911

-- ²	1.0E+11	ohms	
-- ³	1.0E+9	ohms	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.790 mm)	V-0		UL 94
NOTE			
1.	60 V/sec		
2.	Before Boiling		
3.	After Boiling		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

