

Nanjing Hongrui PA66 A304

20% стекловолокно

Polyamide 66

Nanjing Hongrui Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Nanjing Hongrui PA66 A304 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 20% glass fiber. It is available in Asia Pacific. Primary attribute of Nanjing Hongrui PA66 A304: Flame Rated.

Typical applications include:

Engineering/Industrial Parts

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу
Используется	Автомобильные Приложения Подшипники Электрическое/электронное применение Машина/механические детали
Физический	Номинальное значение
Удельный вес	1.28
Формовочная усадка-Поток	0.30
Твердость	Номинальное значение
Твердость Роквелла (R-Scale)	120
Механические	Номинальное значение
Прочность на растяжение	125
Удлинение при растяжении (Break)	2.0
Флекторный модуль	5000
Flexural Strength	170
Воздействие	Номинальное значение
Зубчатый изодудара (площадь)	7.00
Тепловой	Номинальное значение
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	240
Температура плавления	262
Электрический	Номинальное значение
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13
Диэлектрическая прочность	20
Воспламеняемость	Номинальное значение
Огнестойкость	HB

Метод испытания

ASTM D792
ASTM D955
ASTM D785
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D790
ASTM D790
ASTM D256
ASTM D648
ASTM D149
UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжоу

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat