Axiall PVC 59996J

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Injection and molding compound with excellent low temperature properties.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Удельный вес	1.18	g/cm³	ASTM D792
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	61		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	10.7	MPa	ASTM D638
100% strain	4.14	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	-50.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация			
Recommended Stock Temperature 335°F			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat