

Pro-fax SR257M

Polypropylene Random Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax SR257M clarified polypropylene random copolymer is available in pellet form. This resin is typically used in blow molding and extrusion applications and offers excellent see-through and contact clarity.

For regulatory compliance information see Pro-fax SR257M Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Добавка	Осветитель		
Характеристики	Контактная четкость		
	Хорошая цветность		
	Высокая четкость		
	Прочность при низкой температуре		
	Случайный сополимер		
Используется	Применение выдувного формования		
	Бутылки		
	Колпачки		
	Затворы		
	Контейнеры		
	Пленка		
	Ламинаты		
	Чехлы-гибкая упаковка		
Профили			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
	Выдувная пленка		
	Прессформа сжатия		
	Экструзия		
	Экструзионное выдувное формование		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение ¹ (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	14	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1110	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	370	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	74.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	9.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat