

NuSil MED-2045

Кремнезем

Rubber

NuSil Technology

Описание материалов:

NuSil Technology's restricted materials may be considered for use in short-term implant applications, 29 days or less, or for external applications. High consistency rubber, or HCR, consists of high molecular weight polymer combined with silica to produce a material that can be molded, extruded, or calendared into a useful end product. An HCR has the consistency of clay and is primarily formulated in a one or two part system (peroxide and platinum catalysts respectively).

Most platinum cure high consistency rubbers are two component systems with an easy-to-work-with 1:1 mix ratio.

Comments: MIX RATIO 100 (A): 0.7 (B): 0.16 (C)

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Силиконовый наполнитель
Характеристики	Высокая Молекулярная масса
	Низкое сжатие
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Рейтинг агентства	USP категория VI
Метод обработки	Экструзия
	Каландрирование
	Литье под давлением

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (200% Strain)	1.38	MPa

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part C	Mixing ratio by weight: 0.16	
Component a	Mixing ratio by weight: 100	
Component B	Mixing ratio by weight: 0.70	
Время доставки (148°C)	2.0	hr

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure System	Platinum	
Plasticity: 95 mils		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.13	g/cm³
Время отверждения (171°C)	0.17	hr

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	40	

Прочность на растяжение	10.5	МПа
Удлинение при разрыве	800	%
Tear Strength	35.0	kN/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat