

HOPELEN J-150

Polypropylene Homopolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

J-150 is homo polymer resin produced through the polymerization of propylene. This grade is designed to be processed in conventional Injection molding equipment. J-150 shows good thermal stability and has high strength and stiffness. It is typically used in production of housewares and the general supplies.

Главная Информация			
UL YellowCard	E85371-251705		
Характеристики	Хорошая термическая стабильность		
	Высокая жесткость		
	Высокая прочность		
	Гомополимер		
Используется	Товары для дома		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield	36.3	MPa	ASTM D638
Yield	34.3	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	1670	MPa	ASTM D790
--	1320	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
-10°C	20	J/m	ISO 180
-10°C	25	J/m	ASTM D256
23°C	29	J/m	ASTM D256
23°C	25	J/m	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed	120	°C	ASTM D648

0.45 MPa, Unannealed	100	°C	ISO 75-2/B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat