

Lytex 4143

45% стекловолокно

Ероху; Epoxide

Quantum Composites Inc.

Описание материалов:

Lytex 4143 is an epoxy; Epoxy resin products contain 45% glass fiber reinforced materials. It is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 45% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Смс-лист формовочный состав		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	53		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	138	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	10300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	262	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	1200	J/m	ASTM D256
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (-18°C)	26	wk	
Время доставки	0.13 - 0.25	hr	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура формы	127 - 163	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

