

## Manner Flexible PVC 6926 NA 022

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: 6926 is a UL QMTT2 Recognized Component product rated for THHW (as well as TW and THW) 75 °C wet and 105 °C dry insulation products. 6926 is applicable for Style 1015 and MTW products, is rated for Oil Resistant I and II as well as VW-1 applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения Защита от влаги Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	UL QMTT2		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38 to 1.42	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>3</sup> (136°C, 168 hr)	10	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>4</sup> (136°C, 168 hr)	-1.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости <sup>5</sup>	-12.0	°C	ASTM D746

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells
2.	Unaged Dumbbells
3.	.03 Inch
4.	.03 Inch
5.	F50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

