

Badaflex® TPE-S 60A 1446 2K FR

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Bada AG

Описание материалов:

Easy flowing Thermoplastic Elastomer based on SEBS; Adhesion modified to PA, flame retardant UL94-V0

Overmoulding capability: PA

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая адгезия		
	Хороший поток		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm ³	DIN 53479
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	5.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении			DIN 53504
Across Flow : Break	650	%	
Flow : Break	600	%	
Комплект сжатия (23°C, 72 hr)	32	%	DIN 53515
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	220 to 250	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	
Скорость впрыска	Fast		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat