

## Axiall PVC 8852

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

General purpose compound recommended for extrusion applications. Contains a biocide and is UV stabilized.

| Главная Информация               |                         |                   |                 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка                          | Биоцид<br>UV Stabilizer |                   |                 |
| Характеристики                   | Общее назначение        |                   |                 |
| Используется                     | Общее назначение        |                   |                 |
| Метод обработки                  | Экструзия               |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.37                    | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 85                      |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение    | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение          |                         |                   | ASTM D638       |
| --                               | 16.9                    | MPa               |                 |
| 100% Strain                      | 9.31                    | MPa               |                 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 330                     | %                 | ASTM D638       |
| Экструзия                        | Номинальное значение    | Единица измерения |                 |
| Температура расплава             | 177                     | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat