

Torelina® A310E

65% GlassMineral

Polyphenylene Sulfide

Toray Resin Company

Описание материалов:

Torelina® A310E is a Polyphenylene Sulfide (PPS) product filled with 65% glass\mineral. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.
Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
UL YellowCard		E41797-233524	
Наполнитель/армирование		Стекло \ минеральное, 65% наполнитель по весу	
Внешний вид		Черный	
		Натуральный цвет	
Код маркировки деталей		> PPS-GF MD65 <	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.98	g/cm³	ISO 1183
Формовочная усадка			Internal Method
Across Flow : 3.00 mm ¹	0.50	%	
Flow : 3.00 mm ²	0.20	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.020	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	122		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (23°C)	95.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	0.70	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	22500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	165	MPa	ISO 178
Прочность сдвига (23°C)	60.0	MPa	JIS K7214
Коэффициент трения ³	0.30		
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles)	70.0	mg	ISO 9352
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	11	kJ/m²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	260	°C	ISO 75-2/A

Температура плавления	278	°C	ISO 11357-3
CLTE			ISO 11359-2
Flow	1.6E-5	cm/cm/°C	
Transverse	2.1E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	21	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная ⁴ (23°C, 1 MHz)	4.30		IEC 60250
Коэффициент рассеивания ⁵ (23°C, 1 MHz)	2.0E-3		IEC 60250
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.360 mm)	V-0		UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Bar Flow Length ⁶ (320°C, 1.00 mm)	110	mm	Internal Method
NOTE			
1.	80x80x3		
2.	80x80x3mm		
3.	vs. Metal		
4.	60% RH		
5.	60% RH		
6.	98 MPa		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

