

PRIMALENE WPP692

Linear Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A butene linear low density polyethylene

Applications: - Agricultural film

Barrier food packaging

Blown film

Bread and produce bags

Form fill and seal packaging

Freezer film

Garment film

General packaging

Heavy duty bags

Ice bags

Industrial liners and packaging

Lamination film

Liners

Multilayer packaging film

Refuse bags

Stand up pouches

Trash bags

Features:

Good drawdown

Good tensile and toughness properties

Slip: zero

Antiblock: zero

Processing Aid

Главная Информация

Добавка	Обработка помощи
Характеристики	Бутене комномер
	Хорошая просадка
	Хорошая технологичность
	Хорошая прочность
	Низкая плотность
Используется	Применение в сельском хозяйстве
	Сумки
	Выдувная пленка
	Потребительские приложения
	Пищевая упаковка
	Сверхпрочные сумки
	Промышленное применение
Ламинаты	

Вкладыши
 Многослойная пленка
 Неспецифические пищевые приложения
 Упаковка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	193	MPa	
1% Secant, TD	223	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	9.38	MPa	
TD : Yield	9.51	MPa	
MD : Break	53.2	MPa	
TD : Break	35.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	580	%	
TD : Break	850	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	80	g	
TD	400	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Пиковая температура плавления	121	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	45		ASTM D2457
Haze	15	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

