

## Keptal® FR-20H

Acetal (POM) Copolymer

KEP Americas

### Описание материалов:

Hot diesel, medium-low viscosity grade, providing excellent resistance to sour or hot diesel not sacrificing acetal's own mechanical properties. FR-20H has a dark yellow color.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Топливная устойчивость Средняя-Низкая вязкость		
Внешний вид	Желтый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	13	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	1.7	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	64.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	35	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2600	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	90.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

