

PRL PPX-G20-(color)N

20% стекловолокно

Polyphenylene Ether + PS

Polymer Resources Ltd.

Описание материалов:

This product has been certified for potable water applications up to 82C. Available in Black or Grey.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Гидролитически стабильный		
	Низкое поглощение воды		
	Средняя термостойкость		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 61		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/11.6 kg)	1.0 to 8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.20 to 0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (L-Scale)	106		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 3.18 mm	93.1	MPa	
Break, 3.18 mm	93.1	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 3.18 mm)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (3.18 mm)	5170	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (3.18 mm)	138	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.3	kJ/m²	ISO 179/1
Зубчатый изод Impact			
-30°C, 3.18 mm	53	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	80	J/m	ASTM D256
23°C	6.3	kJ/m²	ISO 180/1A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm	138	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm	132	°C	
Викат Температура размягчения	143	°C	ASTM D1525 ¹
RTI Elec			UL 746
1.59 mm	65.0	°C	
3.18 mm	65.0	°C	
RTI Imp			UL 746
1.59 mm	65.0	°C	
3.18 mm	65.0	°C	
RTI Str			UL 746
1.59 mm	65.0	°C	
3.18 mm	65.0	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.59 mm	HB		
3.18 mm	HB		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	104 to 110	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Время сушки, максимум	8.0	hr	
Задняя температура	260 to 304	°C	
Средняя температура	271 to 310	°C	
Передняя температура	282 to 316	°C	
Температура обработки (расплава)	288 to 316	°C	
Температура формы	71.1 to 104	°C	
NOTE			

1. Rate B (120°C/h), Loading 2 (50 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat