

# Escorene™ Ultra UL 02020

## Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

UL 02020 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate. When the processing temperature is higher than 240 C (464 °F) in processing conditions, resin degradation may be caused.

| Главная Информация                                                                                                                                     |                      |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Добавка                                                                                                                                                |                      | Стабилизатор тепла |                   |
| Физический                                                                                                                                             | Номинальное значение | Единица измерения  | Метод испытания   |
| Содержание винилацетата                                                                                                                                | 20.0                 | wt%                | ExxonMobil Method |
| Механические                                                                                                                                           | Номинальное значение | Единица измерения  | Метод испытания   |
| Модуль растяжения <sup>1</sup>                                                                                                                         | 35.0                 | MPa                | ASTM D638         |
| Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)                                                                                                          | > 100                | %                  | ASTM D638         |
| Тепловой                                                                                                                                               | Номинальное значение | Единица измерения  | Метод испытания   |
| Викат Температура размягчения                                                                                                                          | 48.0                 | °C                 | ASTM D1525        |
| Юридическое заявление                                                                                                                                  |                      |                    |                   |
| Этот документ является частью системы менеджмента качества (ISO: FDA, EU, HPFB), разработанной для обеспечения безопасности и эффективности продукции. |                      |                    |                   |
| NOTE                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |
| 1.                                                                                                                                                     | 5.0 mm/min           |                    |                   |
| 2.                                                                                                                                                     | 500 mm/min           |                    |                   |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-1342475533

Email: [sales@su-jiao.com](mailto:sales@su-jiao.com)

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

