

Generic Epoxy - Silver

Серебристый

Епоху; Epoxide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Epoxy - Silver
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебристый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03 to 3.99	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	46 to 85		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	60.0 to 98.0	°C	ASTM D794
Температура перехода стекла	80.0 to 110	°C	DSC
CLTE-Поток	1.9E-5 to 2.0E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность (23°C)	0.55 to 4.1	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E-4 to 6.0E-4	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	30 to 6600	min	
Срок годности (23°C)	26 to 52	wk	
Терморегулирующая вязкость	2250 to 19400	cP	ASTM D2393
Время демолд	0.75 to 160	min	
Время доставки	0.39 to 2.1	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

