

## Sylvin 8305-65FUV Black

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8305-65FUV Black Is A Thermoplastic Compound Formulated For Extrusion Or Molding Applications. This Compound Contains An Antimicrobial And Meets The Requirements Of GMP. PVC. .061.

| Главная Информация |                          |  |  |
|--------------------|--------------------------|--|--|
| Добавка            | Антимикробный (фунгицид) |  |  |
| Характеристики     | Устойчивость к микробу   |  |  |
| Внешний вид        | Натуральный цвет         |  |  |
| Метод обработки    | Экструзия                |  |  |
|                    | Литье под давлением      |  |  |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.23                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |

| Твердость                             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 65                   |                   | ASTM D2240      |

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение          | 13.4                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400                  | %                 | ASTM D638       |

| Эластомеры    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tear Strength | 39.4                 | kN/m              | ASTM D624       |

| Тепловой              | Номинальное значение | Единица измерения |  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--|
| Температура плавления | 157 to 168           | °C                |  |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat