

## Ablebond 84-1LMINB1

Серебристый  
Ероху; Epoxide  
Henkel Ablestik

### Описание материалов:

ABLEBOND® 84-1LMINB1 die attach adhesive is formulated to bond difficult-to-wet surfaces such as palladium-silver capacitors terminations. This adhesive reduces capacitor shorting problems caused by resin bleed.

ABLEBOND® 84-1LMINB1 meets the requirements of MIL-STD-883, Method 5011.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Серебристый	
Характеристики	Bondability Электропроводящий	
Используется	Клеи Склеивание	
Рейтинг агентства	MIL Std. 883 способ 5011	
Внешний вид	Серебристый	
Формы	Паста	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	90.0	°C
CLTE-Поток		
< 90°C	5.0E-5	cm/cm/°C
> 90°C	1.3E-4	cm/cm/°C
Теплопроводность	3.9	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости	3.0E-4	ohms-cm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности		
-40°C	52	wk
-10°C	26	wk
5°C	13	wk
Время доставки (150°C)	1.0	hr
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость брукфилда-CP51(25 °C) <sup>1</sup>	50.0	Pa·s
Ионический хлорид	< 20	ppm
Ионный калий	< 10	ppm

Ионный натрий	< 20	ppm
Прочность сдвига-Die (IC)		
25°C	60801	N
250°C	11768	N
Проводимость водного экстракта	9.70	μS/cm
Потеря веса при нагревании (300 °C)	0.20	%
Срок службы (25 °C)	14.0	day

#### NOTE

1. Speed 5 rpm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat