

Manner Flexible PVC V876

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 75°C Communication Jacketing compound for CL2,CL2R,CMR and CMX wire types. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Используется		Кабельный кожух	
		Применение проводов и кабелей	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 to 1.41	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	88 to 94		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	13.1	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (100°C, 240 hr)	5.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (100°C, 240 hr)	-5.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-18.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
2.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
3.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
4.	Air Aged: .03 inch		
5.	Air Aged: .03 inch		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat