

TEKAMID™ TB120G45

45% стекловолокно

Polyamide 6

Mando Advanced Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

TEKAMID™ TB120G45 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 45% glass fiber. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование		Стекловолокно, 45% наполнитель по весу	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm³	ASTM D792
Формовочная усадка ¹			ASTM D955
Flow	0.20	%	
Across Flow	0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	191	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	10800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	265	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	180	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	220	°C	
1.8 MPa, Unannealed	215	°C	
Пиковая температура плавления	220	°C	ASTM D2133
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	270 to 300	°C	
Температура формы	90.0 to 110	°C	
NOTE			
1.	60°C Mold Temperature		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat