

DESLON™ 66 DSC201FR

Polyamide 66

DESCO Co., Ltd.

Описание материалов:

Descriptions: DESLON™ DSC201FR is one of the brands which made by Polyamide 66 and unreinforced goods. It provides good flammability resistance(V-0, NON-HALOGEN TYPE) property.

Applications: DESLON™ DESLONTM DSC201FR is one of the most-used for good flammability, Non-halogen type goods and recorded at UL-94 V-0. It can applicant thermal property and flammability resistance goods. Such as Connectors, Connector housing, Terminal blocks of electronic and electric parts, etc.

Главная Информация		
UL YellowCard	E251362-100061923	
Характеристики	Термическая стабильность, хорошая	
	Без галогенов	
	Огнестойкий	
Используется	Электрическое/электронное применение	
	Соединитель	
	Чехол	
Метод обработки	Литье под давлением	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0 - 100	°C
Время сушки	3.0 - 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	< 0.20	%
Задняя температура	250 - 260	°C
Средняя температура	260 - 265	°C
Передняя температура	275 - 280	°C
Температура сопла	260 - 265	°C
Температура обработки (расплава)	260 - 265	°C
Температура формы	60.0 - 80.0	°C
Инструкции по впрыску		
Speed: 40 to 60%Pressure 1st: 40 to 60%Pressure 2nd: 40 to 60Holding Pressure: 5 to 15%		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

