Telcar® GS6000

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Telcar® GS6000 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Удельный вес	0.888	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	60		ASTM D2240
Эластомеры	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	3.00	MPa	
300% Strain	4.00	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	6.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat