

Armlen® PP SM 20-3UP

Минеральный

Polypropylene

Poly Plastic

Описание материалов:

Armlen® PP SM 20-3UP is a Polypropylene product filled with mineral. It is available in Europe.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный	
Характеристики	Ударопрочный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.08	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.1	g/10 min
Формовочная усадка	0.80 to 1.0	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	50	%
Флекторный модуль (23°C)	1900	MPa
Флекторный стресс	28.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность (20°C)	18	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength		
-40°C	26	kJ/m ²
20°C	No Break	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature		
0.45 MPa, Unannealed	104	°C
1.8 MPa, Unannealed	55.0	°C
Температура плавления	160	°C
CLTE-Поток (-20 to 110°C)	7.0E-6	cm/cm/°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости ¹	1.0E+15	ohms-cm
NOTE		
1.	Dry	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

