

Sanren M700R (1st-grade)

Polypropylene Copolymer

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The pellet product is ivory white and in the shape of a cylinder with satisfied strength, high abrasion and impact resistance, high stress-fracture resistance, excellent chemical stability and insulating characteristics as well as fairly good heat-resistance.

Scope of Application: Automobile parts, battery casing, household electric appliance parts.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию)		
	Высокая ударопрочность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Теплостойкость, средняя		
Используется	Батарейный блок		
	Детали бытовой техники		
	Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.2 - 8.8	g/10 min	Internal method
Содержание золы		%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 24.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 1100	MPa	Internal method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	> 30	J/m	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -32.0	°C	Internal method
Викат Температура размягчения	> 150	°C	Internal method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	Internal method
Дополнительная информация			
Cleanliness: 6-10 pieces/kg			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

