

MARPOL® LL6F 803

Linear Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

Description: MARPOL® LL6F 803 is a hexene LLDPE cast film resin with excellent tensile, stiffness and toughness properties. This resin also displays superior drawability and is versatile in packaging applications.

Recommended Applications

Packaging films, cast film and cast stretch film

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая просадка		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая прочность		
	Гексен-комномер		
	Высокая прочность на растяжение		
Используется	Литая пленка		
	Пленка		
	Упаковка		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % Secant, MD	117	MPa	
1 % Secant, TD	124	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	6.89	MPa	
TD : Yield	6.76	MPa	
MD : Break	58.6	MPa	
TD : Break	36.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	560	%	
TD : Break	830	%	
Ударное падение Dart	90	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	250	g	
TD	570	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	91		ASTM D2457
Haze	1.7	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat