

OKITEN® 245 S

Low Density Polyethylene

DIOKI d.d.

Описание материалов:

OKITEN® 245 S is low density polyethylene intended for extrusion of thin blown film having high slip properties.

OKITEN® 245 S is characterized by excellent processability and thermal stability; the extruded film exhibits high transparency and very good mechanical properties.

OKITEN® 245 S. is extruded in temperature range of 145°C to 170°C.

Recommended film thickness: 0.025 mm to 0.060mm.

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла Комбинация
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая термическая стабильность Стабилизация тепла Высокая четкость Глянцевый Комбинация
Используется	Сумки Смешивание Пленка Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2002/72/EC EC 2004/19/EC EC 94/62/EC
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore D)	47		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	11.0	MPa	
Break	14.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	540	%	ISO 527-2
Коэффициент трения			ISO 8295
vs. Itself - Dynamic	< 0.11		
vs. Itself - Static	< 0.11		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.025 mm to 0.060 mm		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления	114	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (25.0 µm)	4.0	%	ISO 14782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	145 to 170	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat