

## I. Stern 2335C

Polypropylene Copolymer

I. STERN & CO. INC.

### Описание материалов:

2335C - Prime Clarified Random Copolymer Polypropylene

Features

High flow characteristics

FDA

See-through and contact clarity

Food contact acceptable

Applications

containers

bottles

storage boxes

toys

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость Высокий поток		
Используется	Бутылки Контейнеры Игрушки		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.902	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	28.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% тангента <sup>3</sup>	1000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	82.2	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Haze	10	%	ASTM D1003
------	----	---	------------

## NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 51 mm/min  |
| 2. | 51 mm/min  |
| 3. | 1.3 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat