

## Sylvin 8980-70 Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8980-70 Natural Is A Vinyl Compound Formulated For Profile Extrusion Applications.

| Главная Информация               |                                   |                   |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Используется                     | Строительные материалы            |                   |                 |
|                                  | Область архитектурного применения |                   |                 |
|                                  | Профиль                           |                   |                 |
| Внешний вид                      | Натуральный цвет                  |                   |                 |
| Метод обработки                  | Экструзия                         |                   |                 |
|                                  | Экструзионное формование профиля  |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.42                              | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                                   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 70                                |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 70                                |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 8.62                              | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400                               | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 35.0                              | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение              | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 160 - 171                         | °C                |                 |
| Воспламеняемость                 | Номинальное значение              | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода                 | 22                                | %                 | ASTM D2863      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: [sales@su-jiao.com](mailto:sales@su-jiao.com)

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

