

TechnoFin 1355

Polypropylene

TechnoCompound GmbH

Описание материалов:

TechnoFin compounds with variable flow behaviour, good workability, possess good damping characteristics, high rigidity and very good abrasion behaviour.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Штепсельная Вилка		
	Шестерня		
	Электрическое/электронное применение		
	Электрический корпус		
	Электроприборы		
	Мебель		
	Товары для дома		
	Детали под крышкой двигателя автомобиля		
	Применение в автомобильной области		
	Автомобильные внутренние детали		
Формы	Чехол		
	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR)	8.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1200	MPa	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Дополнительная информация			
Moisture Content, Infared 105°C, 15 min: <0.10%Ash Content, ISO 3451, 950°C: 5 kJ/m ²			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	210 - 270	°C	
Температура формы	20.0 - 80.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

