

Hifax TKC 243P C1V301

10% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TKC 243P is a 10% mineralfilled PP copolymer, impact modified, high UV resistance, good processibility. Product is available in customized matched colors, for unpainted exterior applications.

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Минеральный, 10% наполнитель по весу
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	<p>Сополимер</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Модификация удара</p> <p>Средний поток</p>
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Автомобильные внешние части</p>

Внешний вид	Доступные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	17.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	80	%	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1350	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	4.5	kJ/m ²	
23°C	60	kJ/m ²	

NOTE

1. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

