

StarTUFF TF 35-HR-9

Thermoplastic Elastomer

STAR Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc.

Описание материалов:

StarTUFF TF 35-HR-9 is an easy processing TPE designed for injection molding.

Features

- Soft Touch
- Rubbery Feel
- High Tear strength
- High Tensile strength

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность на разрыв		
	Высокая прочность на растяжение		
	Мягкий		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	36		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	1.54	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	6.47	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	730	%	ASTM D412
Tear Strength	27.7	kN/m	ASTM D624
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость (210°C, 11000 sec ⁻¹)	12.0	Pa·s	ASTM D3835

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

