

## RTP 1503-55D HS

20% стекловолокно

Thermoplastic Elastomer, Ether-Ester

RTP Company

### Описание материалов:

Glass Fiber - Heat Stabilized

| Главная Информация                 |                                                               |                   |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование            | Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу |                   |                 |
| Добавка                            | Стабилизатор тепла                                            |                   |                 |
| Характеристики                     | Термическая стабильность                                      |                   |                 |
| Соответствие RoHS                  | Свяжитесь с производителем                                    |                   |                 |
| Метод обработки                    | Литье под давлением                                           |                   |                 |
| Физический                         | Номинальное значение                                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                       | 1.35                                                          | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (3.20 mm) | 0.16 - 0.26                                                   | %                 | ASTM D955       |
| Moisture Content                   |                                                               | %                 |                 |
| Primary Additive                   | 20                                                            | %                 |                 |
| Твердость                          | Номинальное значение                                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D)      | 66                                                            |                   | ASTM D2240      |
| Механические                       | Номинальное значение                                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения                  | 2000                                                          | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение            | 43.1                                                          | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)   | 9.5                                                           | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                  | 1650                                                          | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength                  | 51.0                                                          | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                        | Номинальное значение                                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.20 mm)     | 340                                                           | J/m               | ASTM D256       |
| Незубчатый изод Impact (3.20 mm)   | 1100                                                          | J/m               | ASTM D4812      |
| Инъекция                           | Номинальное значение                                          | Единица измерения |                 |
| Температура сушки                  | 104                                                           | °C                |                 |
| Время сушки                        | 2.0 - 4.0                                                     | hr                |                 |
| Температура обработки (расплава)   | 210 - 238                                                     | °C                |                 |
| Температура формы                  | 21.1 - 37.8                                                   | °C                |                 |
| Давление впрыска                   | 68.9 - 103                                                    | MPa               |                 |
| Инструкции по впрыску              |                                                               |                   |                 |
| Desiccant Type Dryer Required.     |                                                               |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

