

## Plaslube® J-80/20/TF/15 BK223

Acetal (POM) Copolymer

Techmer Engineered Solutions

### Описание материалов:

Plaslube® J-80/20/TF/15 BK223 is an Acetal (POM) Copolymer product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: rohs compliant.

| Главная Информация                                        |                      |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Соответствие RoHS                                         | Соответствует RoHS   |                   |                 |
| Формы                                                     | Гранулы              |                   |                 |
| Физический                                                | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                                              | 1.62                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)                        | 0.30                 | %                 | ASTM D955       |
| Поглощение воды (24 hr)                                   | 0.26                 | %                 | ASTM D570       |
| Механические                                              | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                                   | 68.9                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                          | 2.4                  | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                                         | 5720                 | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength                                         | 89.6                 | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                                               | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact                                      | 43                   | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой                                                  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 160                  | °C                | ASTM D648       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat