

Nylex™ 2185 HF UV

Polyamide + PP

Multibase, A Dow Corning Company

Описание материалов:

Nylex™2185 HF UV is a polyamide PP (nylon PP) product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Strong adhesion

Good UV resistance

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Сплоченность		
	Хорошая окраска		
Используется	Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.978	g/cm³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.7	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	30.0	MPa	ISO 527-2
Флексорный модуль	1600	MPa	ASTM D790
Дополнительная информация			
Izod Impact, ASTM D256: 9 kJ/m²			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	193	°C	
Средняя температура	204	°C	
Передняя температура	221	°C	
Температура сопла	232	°C	
Температура обработки (расплава)	232	°C	
Температура формы	26.7 - 48.9	°C	
Скорость впрыска	Moderate-Fast		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat