

Xuchuan A-9007/B-6088

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan A-9007/B-6088 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods. Primary characteristic: high hardness.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая твердость	
	Низкая плотность	
Используется	Обувь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.300 to 0.400	g/cm ³
Плотность		
A-9007 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
B-6088 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
Вязкость		
A-9007 : 40°C	0.900 to 1.20	Pa·s
B-6088 : 40°C	0.600 to 0.800	Pa·s
Истирание DIN	180 to 240	mm ³
Время крема	6.0 to 8.0	sec
Время окончания подъема	50.0 to 60.0	sec
Поролоновая плотность свободного подъема	140 to 200	kg/m ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	6.0 to 8.0	hr
Part B	6.0 to 8.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	38 to 42	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	52 to 62	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	4.00 to 7.00	MPa

Удлинение при растяжении (Break)	290 to 380	%
Tear Strength	18.0 to 30.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 90 to 92	
Время демолд	5.0 to 7.0	min
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

