

Kazan LDPE 271

Low Density Polyethylene

Kazanorgsintez Joint Stock Company

Описание материалов:

GOST / TU: TU 2243-114-00203335-99

Главная Информация		
Используется	Разъемы Применение проводов и кабелей	
Внешний вид	Натуральный цвет	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.950 to 0.955	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30 to 0.60	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 500	hr
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 22.6	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 700	%
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Электрическая прочность ¹ (1.00 mm)	> 40	kV/mm
Относительная проницаемость (1 MHz)	2.40	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Impurities	3.00 to 15.0	count/g
Tear Strength	> 21.6	MPa
Испарители	0.10 to 0.15	%
NOTE		
1.	50 Hz	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat